


A _L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A _L (nH) measured in combination with ungapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość Al Al value Al [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
EC70/34/17-3C81	4335 000 16761	4000 +200% -0%	---	3C81



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A _e : 279 mm ²	A _{min} : 211 mm ²	l _e : 144 mm	V _e : 40100 mm ³
			Weight/Waga: 127 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Temperature Temperatura t [°C]	Induction Indukcja B [mT]	Fieldstrength Napięcie pola H [A/m]	Losses / Pair Strata / Para P _v [W]	Measuring frequency Częstotliwość pomiarowa f [kHz]
100	200	---	<8.2	25
100	>320	250	---	25

UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		UN-D 603		Name Nazwisko Marta Winciorek		Signature Podpis _____		Date Data _____	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm. Scale None Skala Brak 		MATERIAL 3C81 acc. to KPN-K1963 MATERIAL 3C81 zgodnie z: KPN-K1963				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Maciej Cieślak		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Status/Status		EC70/34/17 - 3C81				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
						4335 000 16760		D C B A		13-04-18	
Issued by: M.Zagórska / K.S. Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 13-04-18		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND									